

Techninė specifikacija
(Kiemo aikštelė b1)

Žymuo	Medžiagų gaminių pavadinimas	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-01		Frezuojamos dangos storis apie 6 cm. Nufrezuota asfalto danga panaudojama pagrindų stiprinimui.
TS-02		Išardyta tvora prie transformatorinės, atraminė sienutė, kurios išmatavimai 27x0,6x0,3 m ir g/b plokštės išvežamos į statybinio laužo aikštelę.
TS-03		Aikštelėje Nr. 1 gruntas kasamas tose vietose, kur matosi, kad skaldos sluoksnio nėra, arba jis per plonas. Nukasamo sluoksnio storis apie 10 cm. Aikštelėje Nr. 2 ir kelio įrengimo vietoje, nukasama 50 cm grunto, gruntas išvežamas už teritorijos ribų.
TS-04	Skalda	Pagrindų stiprinimui naudojama dolomitinė, 0-45 mm frakcijos skalda. Ji plentvolio pagalba sutankinama iki $EV_{2\geq 120}$ MPa reikšmės.
TS-05	Šulinio žiedas, dangtis	Gelžbetoninio šulinio aukščio koregavimui naudoti korekcinį žiedą ir ketinį „plaukiojančio“ tipo ketinį liuką, D700 mm.
TS-06	Kelio bortas	Naudojami betoniniai, 1000x150x300 mm dydžio, bortai. Montuojami ant C16/20 klasės betono. Bortai turi būti sumontuoti tiesiai vienoje linijoje, išlaikant vertikalumą ir horizontalumą.
TS-07	Asfaltbetonis	Naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 16 PD. Bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir aprašo TRA BITUMAS 08 reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 ir aprašo TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Į mastikos asfalto mišiniams naudojamus rišiklius turėtų būti dedami klampą keičiantys priedai. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4 B priedo reikalavimus. Granulimetrinės sudėties normavimas turi atitikti standarto LST EN 13043 reikalavimus.
TS-08		Tarp remontuojamos ir senos dangos susilietimo vietoje padarytą siūlę užsandarinti tam tikslui skirta specialia juosta arba hermetiku.
TS-09		Statybinis laužas išvežamas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais.
TS-10		Iškasose gruntas mechanizuotu būdu sutankinamas.
TS-11	Smėlis	Naudojamas smėlio – žvyro mišinys, frakcija 0/32 mm. Sluoksnio storis 30 cm.
TS-12	Sėkla, gruntas	Naudoti vejų sėklą. Žolė sėjama naujai užpiltame augaliniame žemės sluoksnyje. Sluoksnio storis apie 60 mm. Pasėjus žolę, gruntas suvuluojamas.

Parengė:  A. Strazdauskas

