

Užpildų panaudojimo paskirtis: kelių ir kitų eismo zonų statybai.

Reikalavimai	Objektas	Skaldos mišinys 0/2	Skaldos mišinys 0/5	Skaldos mišinys 0/16	Skaldos mišinys 0/16	Skaldos mišinys 0/22	Skaldos mišinys 0/22 (nesertifikuotas)	Skaldos mišinys 0/32	Skaldos mišinys 0/32	Skaldos mišinys 0/45	Skaldos mišinys 0/45	Skaldos mišinys 0/56	Skaldos mišinys 0/56	Skalda, frakcija 2/5	Skalda, frakcija 5/8	Skalda, frakcija 5/22	Skalda, frakcija 8/11	Skalda, frakcija 11/16	Skalda, frakcija 11/16	Skalda, frakcija 11/22	Skalda, frakcija 16/22	Skalda, frakcija 16/32	Skalda, frakcija 16/32	Skalda, frakcija 16/45	Skalda, frakcija 16/45	Skalda, frakcija 16/56	Skalda, frakcija 16/56	Skalda, frakcija 22/32	Skalda, frakcija 22/45	Skalda, frakcija 22/56
		G ₁₈₅	G _A ⁸⁵	G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _C 90/10	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20
Užpildo stambumas		G ₁₈₅	G _A ⁸⁵	G _B	G _B	G _B		G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _B	G _C 90/10	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 90/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 80/20
Smulkiųjų dalelių kiekis	<i>f_{deklaruojama}</i>	<i>f_{deklaruojama}</i>	<i>f_{deklaruojama}</i>	<i>f_{≤16}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤16}</i>	-	<i>f_{≤5}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤5}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤5}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>	<i>f_{≤4}</i>
Užpildo dalelių forma					<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>		-		<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>		<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>		<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>	<i>≤ SI₅₅ / FI₅₀</i>
Trupintos, skaldytos dalelės				C _{290/3}		C _{290/3}	-	C _{290/3}		C _{290/3}		C _{290/3}		C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}		C _{290/3}	C _{290/3}	C _{290/3}
Atsparumas trupinimui				LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆		LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	-	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆		LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆		LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆		LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆		LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆	LA ₃₃₀ / SZ ₄₂₆
Atsparumas šaldymui ir atšildymui		<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	-	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>	<i>≤ F₄</i>

Objektas	Užpildo savybės
Skaldos mišinys, frakcija 0/2	$f_{\leq 16}$
Skaldos mišinys, frakcija 0/5	$f_{\leq 16}$
Skalda, frakcija 2/5	$f_{0,5}$, G _C 90/10, LA ₃₂₀ arba SZ ₃₁₈ , PSV _{dek} (≥48)
Skalda, frakcija 5/8	$f_{0,5}$, G _C 90/20, LA ₃₂₀ arba SZ ₃₁₈ , PSV _{dek} (≥48)
Skalda, frakcija 8/11	$f_{0,5}$, G _C 90/20, LA ₃₂₀ arba SZ ₃₁₈ , PSV _{dek} (≥48)

Užpildų panaudojimo paskirtis: asfaltbetonio gamybai.

1) Stambiosios mineralinės medžiagos reikalavimai: formos kategorija ne prastesnė kaip SI15(FI15);

atsparumas poliruojamumui ne prastesnis kaip PSV50/PSV54;

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procento kategorija C100/0;

atsparumo trupinimui kategorija ne prastesnė kaip SZ18/LA20;

Atsparumo šaldymui ir atšildymui kategorija F1.

Objektas	Užpildo stambumas
Skaldos atsijos 0/5	G_A^{85}
Skalda, frakcija 5/8	G _C 90/20
Skalda, frakcija 8/11	G _C 90/20
Skalda, frakcija 11/16	G _C 90/20
Skalda, frakcija 16/22	G _C 90/20

2) Stambiosios mineralinės medžiagos reikalavimai: formos kategorija ne prastesnė kaip SI30(FI30);

atsparumas poliruojamumui ne prastesnis kaip PSV44;

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procento kategorija C100/0;

atsparumo trupinimui kategorija ne prastesnė kaip SZ22/LA25;

atsparumo šaldymui ir atšildymui kategorija F1.

Objektas	Užpildo stambumas
Skaldos atsijos 0/5	G_A^{85}
Skalda, frakcija 5/8	G _C 90/20
Skalda, frakcija 8/11	G _C 90/20
Skalda, frakcija 11/16	G _C 90/20
Skalda, frakcija 16/22	G _C 90/20
Skalda, frakcija 22/32	G _C 90/20

3)

Objektas	Užpildo savybės
Skaldos mišinys, frakcija 0/2	$f_{\leq 16}$; E _{CS} ≥35; G _F 85
Skaldos mišinys, frakcija 0/5	$f_{\leq 16}$; E _{CS} ≥35; G _R 85
Skalda, frakcija 2/5	$f_{\leq 2}$, LA ₃₂₀ arba SZ ₃₁₈ , PSV _{dek} ≥50, SI ₃₂₀ /FI ₃₂₀ , C _{100/0}
Skalda, frakcija 5/8	$f_{\leq 2}$, LA ₃₂₀ arba SZ ₃₁₈ , PSV _{dek} ≥50, SI ₃₂₀ /FI ₃₂₀ , C _{100/0}
Skalda, frakcija 8/11	$f_{\leq 2}$, LA ₃₂₀ arba SZ ₃₁₈ , PSV _{dek} ≥50, SI ₃₂₀ /FI ₃₂₀ , C _{100/0}
Skalda, frakcija 11/16	LA ₃₂₀ arba SZ ₃₁₈ , PSV _{dek} ≥50, SI ₃₂₀ /FI ₃₂₀ , C _{100/0}