

**Asmuo kontaktams:**

Monika Timofejeva  
Logistikos specialistė  
Aprangos ir kario sistemų sk.  
Atsargų valdymo departamentas  
GRA prie KAM (Giedraičių g. 41-101, LT-09303)  
tel. +370 706 80897  
el. paštas [Monika.Timofejeva@kam.lt](mailto:Monika.Timofejeva@kam.lt)

**GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA  
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

**Projektas**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAUKO BATAMS**

**I. Bendri reikalavimai**

1. Lauko batai (toliau - LU batai) – skirti visų ginkluotųjų pajėgų rūšių kariams avėti šiltuoju metų laiku esant aplinkos temperatūroms nuo +6° C iki +30° C.
2. LU batai turi apsaugoti karių kojas nuo fizinio sužalojimo, traumų, užtikrinti kojos komfortą ir stabilumą karinių lauko pratybų metu ar vykdant kasdienės tarnybos užduotis.
3. LU batai turi būti sertifikuoti pagal EN/ISO 20347 standartą arba jam lygiavertį ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytus reikalavimus.
4. LU batai – tai rudi, odiniai suvarstomi auliniai batai, su pamušalu (be membranos), iššisiniu padu turinčiu raštą bei guminiu apsauginiu apvadu. Pagrindinė batviršio odos spalva turi būti artima Pantone 18-1027 TPX, o išorinio pado bei guminių apsauginių detalių spalva – artima Pantone 19-1101 TPX. Kitos išorinės batų detalės turi būti tamsiai rudos spalvos, artimos Pantone 19-1218 TPX, derančios prie pagrindinės spalvos. Papildomi reikalavimai pagrindinėms medžiagoms nurodyti techninės specifikacijos 2 lentelėje „Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms (techninės charakteristikos)“ (toliau – 2 lentelė). Priede yra pateiktas batų eskizas, kuris yra tik informacinio - iliustracinio pobūdžio, skirtas bendrai gaminio vizualinei koncepcijai suprasti. Eskizas nenumato jokių tikslių matmenų, proporcijų ar specifinių dizaino elementų. Tiekėjas gali siūlyti bet kokius ekvivalentinius modelius, kurie atitinka tekstinėje specifikacijoje nurodytus funkcinius, ergonominius ir kokybinius reikalavimus.
5. Batų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

**II. Techniniai reikalavimai**

6. Visi išmatavimai ir vertės pateikti baziniam 270 batų dydžiui.
7. LU batų (270 dydžio) poros svoris turi būti  $\leq 1,6$  kg.

8. LU bato aulo aukštis matuojant nuo vidpadžio dalies ties kulnu iki aukščiausios aulo dalies (be liežuvio) privalo būti  $17,5 \text{ cm} \pm 1,0 \text{ cm}$  (dydžiui 270, nustatant pagal EN ISO 20344, 5.2.1 p. arba jam lygiavertį standartą).

9. LU batų batviršis – gaminamas iš natūralios vandeniui atsparios odos (kvėpuojanti hidrofobinė nubuko oda), kurios spalva turi būti artima Pantone 18-1027 TPX (techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje).

10. Pamušalas – tai prakaitą sugerianti, greitai džiūstanti kelių sluoksnių laminuota medžiaga, minkšta, patvari trinčiai ir nusidėvėjimui (pamušalo techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje).

11. Bato liežuvėlis, anatominės formos, skirtas apsaugoti pėdą nuo batraiščių ir kilpų poveikio, kojos kelties komfortui, patogumui ir stabilumui užtikrinti - liežuvėlio viduje turi būti įdėtas paminkštinimas (bato liežuvėlio techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje).

12. Bato liežuvėlis – anatominės formos, gaminamas iš natūralios odos taip, kad fiziologiškai nesumažintų ir neapsunkintų bato lankstumo ties keltimi. Liežuvėlyje turi būti numatytas elementas (kilputė ar kitoks sprendimas), skirtas bato liežuvėlio fiksavimui batraiščiais.

13. Pėdos apsaugai nuo drėgmės, smėlio, akmenukų ar kitų nepageidaujamų veiksnių patekimo į bato vidų, bato liežuvėlis papildomomis odinėmis detalėmis (vadinamomis „auselėmis“ arba „klostėmis“) privalo jungtis su bato šoneliais per visą jų ilgį iki pat viršutinės aulo briaunos (arba ne žemiau kaip iki priešpaskutinės batraiščių kilpų poros). Šios detalės turi būti pagamintos iš minkštos, plonos, tačiau tvirtos natūralios odos, kad sulenktos nesudarytų standžių klosčių, nespastų kojos kelties ir nekeltų diskomforto judėjimo metu. Sujungimo siūlės turi būti sandarios ir papildomai apsaugotos nuo drėgmės prasiskverbimo.

14. LU batai turi sutvirtinti koją ties kulkšnimi ir užtikrinti jos stabilumą vaikstant, bėgant, šliaužiant, einant pritūpus ar pan. Bato aulas turi įtvirtinti čiurną ir riboti skersinį sukamąjį pėdos judesį, apsaugodamas koją nuo patempimų ar traumų, tačiau neapribodamas natūralaus pėdos lankstumo judėjimo kryptimi.

15. Išorinis padas turi turėti reljefinį paviršių (gruoblėtas), stambaus rašto, antistatinis, atsparus alyvai, hidrolizei ir nusidėvėjimui, gaminamas iš gumos ir PU arba gumos ir mikro gumos kompozito, arba kitų jiems lygiavertį medžiagų. Raštas suprojektuotas taip, kad atsispyrimo nuo žemės atžvilgiu smailūs rašto iškyšuliai būtų orientuoti įvairiomis kryptimis ir sukibtų su judėjimo paviršiumi ar atrama. Pado konstrukcija privalo turėti savaiminio išsivalymo funkciją, kad judant tarp rašto elementų nesikaupytų purvas ar akmenukai. Kulno dalyje turi būti integruota energijos absorbcijos zona (smūgių slopinimas), o pado priekinė dalis (noselė) turi būti užkelta ant batviršio, apsaugant odą nuo tiesioginio mechaninio poveikio ir trinties šliaužiant ar klūpint. Pado techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje (PU tarpupadžio spalva artima Pantone 19-1101 TPX).

16. Batų nosis ir kulnas iš išorės prie susijungimo su padu turi būti padengti papildoma apsaugine gamine detale (juosta), skirta geresniam purvo atstūmimui ir batviršio apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, trinties bei įplėšimų intensyvaus naudojimo metu (šliaužiant, klūpint ar judant raižyta vietoje). Priekinė ir galinė apsauginės detalės turi proporcingai ir anatomiškai dengti didžiausio mechaninio poveikio zonas ties pirštais ir kulnu, užtikrinant konstrukcijos ilgaamžiškumą. Siekiant didesnio bato konstrukcijos patvarumo, šios apsauginės detalės gali būti suformuotos kaip vientisa (monolitinė) išorinio pado dalis, aukštai užliejant pado gumos sluoksnį ant bato nosies ir kulno zonų. Guminės apsauginės detalės spalva turi būti artima pado spalvai – Pantone 19-1101 TPX.

17. Viršutinė aulo dalis (minkštas kantas) turi būti anatomiškai paminkštinta ir užtikrinti efektyvų pėdos vėdinimą bei oro cirkuliaciją bato viduje judėjimo metu. Kanto konstrukcijoje turi būti numatytas sprendimas oro pralaidumui užtikrinti (pavyzdžiui, suformuotos ventiliacinės

angos, laidžios orui tekstilės tarpai arba trimatis 3D tinklelis). Avalynės konstrukcija privalo užtikrinti, kad per vedinimo elementus į bato vidų nepatektų smėlis, dulkės ar purvas, o vidinio sluoksnio pamušalas būtų pagamintas iš laidžios orui, drėgmę garinančios tekstilės.

18. Batviršio šoninių detalių konstrukcija ties kulkšnies kauliukais privalo turėti integruotą papildomą apsaugą nuo mechaninių smūgių bei traumų. Ši apsauga gali būti suformuota išorinėmis detalėmis iš polimerinių medžiagų (pavyzdžiui, termoplastinio PU ar lygiavertės medžiagos, kurios spalva artima Pantone 19-1218 TPX) arba integruota vidiniuose avalynės sluoksniuose (naudojant smūgį sugeriančias medžiagas/įdėklus). Vidinė šios zonos pusė privalo būti paminkštinta ergonomišku, anatominiu putų poliuretano arba jam lygiaverčiu minkštu užpildu, užtikrinančiu komfortą ir apsaugančiu nuo trinties.

19. Bato nosies dalis turi apsaugoti pirštų zoną nuo išorinio poveikio, smūgių bei užtikrinti batų priekio atsparumą deformacijai (išlaikyti pradinę formą spaudžiant), todėl privalo turėti vidinę termoplastiko / poliesterio arba kitos joms lygiavertės, formą išlaikančios medžiagos detalę. Bato nosies techninės charakteristikos nurodytos 2 lentelėje.

20. Užkulnis privalo patikimai sutvirtinti gaminio kulno dalį, stabilizuoti pėdą judėjimo metu ir apsaugoti ją nuo traumų. Kietas vidinis užkulnis (sustiprinimas) turi anatomiškai atitikti pėdos kulno formą ir būti suformuotas iš termoplastiko, termoplastinio kompozito ar kitos joms lygiavertės, formą išlaikančios medžiagos. Užkulniui naudojama medžiaga ir jos storis turi užtikrinti didelį gaminio atsparumą pakartotiniam lankstymui mechaninėms deformacijoms bei neprarasti savo standumo savybių veikiant drėgmei.

21. LU batai privalo pasižymėti antistatinėmis savybėmis ir atitikti standarto EN ISO 20347 (arba jam lygiaverčio) reikalavimus, taikomus antistatinei avalynei (žymėjimas A arba atitinkamas bendrasis saugumo lygis).

22. LU bato konstrukcija turi būti pritaikyta taip, kad išėmus gamyklinį įdėklą, būtų galima įdėti individualų ortopedinį įdėklą.

23. LU batai turi turėti, ėjimo smūgio atitraką amortizuojančius, mažinančius pėdos pado trintį, sugeriančius prakaitą, bei palaikančius pėdą taisyklingoje padėtyje, keičiamus ir 30°C temperatūroje plaunamus įdėklus – įklotus. Įdėklai turi atitikti pėdos pado paviršiaus geometriją, techninės charakteristikos nurodytos techninės specifikacijos 2 lentelėje.

24. Įdėklas turi būti pagamintas iš amortizuojančių, ergonomiškų ir formą išlaikančių putų polimerų (pavyzdžiui, putų poliuretano (PU), EVA ar joms lygiaverčių medžiagų / kompozitų). Įdėklo viršutinis sluoksnis (paviršius, besiliečiantis su pėda) privalo būti padengtas dilimui atsparia, drėgmę sugeriančia ir pralaidžia orui tekstile, mikropluoštu arba lygiaverte medžiaga. Kiekviena avalynės pora privalo būti komplektuojama su vienu papildomu (atsarginiu) identiškų įdėklų komplektu.

25. Batai turi turėti profesionalią greito suvarstymo ar užsegimo sistemą, užtikrinančią tolygų, greitą ir tvirtą pėdos bei aulo fiksavimą. Sistema turi būti suprojektuota taip, kad pėdos ir aulo zonos galėtų būti stabilizuotos atskirai arba tolygiai viena operacija. Galimi sprendimai: tradicinė greito suvarstymo sistema, kurią sudaro mažos trinties metalinės kilpos apatinėje dalyje, bent viena pora „užsirakinančių“ fiksatorių (ties kelties lenkimo vieta) ir uždaros metalinės kilpos arba kabliukai viršutinėje aulo dalyje. Šiuo atveju batraiščiai turi būti apvalūs, atsparūs dilimui, drėgmei ir tamsiai rudos spalvos. Arba ekvivalentinė mechaninė/modulinė greito suvarstymo sistema (pvz., sukamoji diskinė sistema su plieniniais/ sintetinėmis troseliais, greito įtempimo fiksatoriai ar pan.), užtikrinanti ne mažesnę patikimumą, atsparumą purvui bei dilimui. Visos sistemos detalės turi būti atsparios korozijai, mechaniniam poveikiui ir neturėti aštrių briaunų, galinčių pažeisti suvarstymo elementus. Sistemos spalva turi derėti prie bendro batų dizaino.

26. Bato konstrukcijoje (liežuvėlio viršutinėje dalyje arba ant išorinės aulo dalies) privalo būti integruota funkcionali, tampri kišenėlė, skirta suvarstytų batraiščių galams paslėpti. Bato galinėje dalyje (aulo viršuje) turi būti prisiūta tvirta užtraukimo kilpa iš tekstilinės juostelės, skirta lengvesniam bato apsiavimui.

27. Batai turi būti gaminami pagal ergonominius avalynės reikalavimus, užtikrinant pėdos komfortą ir antropometrinių suderinamumą.

28. Avalynė turi būti pagaminta naudojant anatomiškai taisyklingos pėdos formos priekinės dalies kurpalį. Bato noselės dalis negali turėti staigaus ar agresyvaus siaurėjimo smailėjimo kryptimi. Konstrukcija privalo užtikrinti, kad didysis pėdos pirštas išliktų tiesioje padėtyje, o kiti pirštai turėtų pakankamai erdvės natūraliai išsiskleisti aktyvaus judėjimo, ilgalaikio žygiavimo ir pėdos pabrinkimo metu.

29. Išorinio pado, vidinio rėmo bei įdėklo konstrukcija pėdos viduryje turi turėti platų, stabilų pagrindą su tiesiu arba minimaliai įlenktu šoniniu profiliu. Neleidžiami agresyvūs vidiniai pado plastikiniai ar guminiai stabilizavimo rėmai/pakėlimai, kurie mechaniškai spaudžia, susiaurina ar įlenkia vidurinę pėdos dalį iš šonų ar iš apačios. Bato vidurys turi užtikrinti stabilią atramą ir laisvę plačią ar plokštesnę pėdą turintiems vartotojams.

30. Batai turi būti gaminami ne mažesniu diapazonu, kaip nuo 35 iki 51 dydžio pagal ISO 9407 standartą (arba jam lygiavertį) arba atitinkamai nuo 225 iki 330 dydžio ir 3 skirtingų pilnumų (nurodyta 1 lentelėje).

## DYDŽIAI

1 lentelė

Batų dydis	Batų dydžio atitikmuo	Bato plotis 1	Bato plotis 2	Bato plotis 3
Pėdos ilgis, mm	Dydis pagal Štichine sistemą	Pėdos apimtis, mm	Pėdos apimtis, mm	Pėdos apimtis, mm
225	35	232	238	245
230	36	234,5	240,5	247,5
235	37	237	243	250
240	37,5	239,5	245,5	252,5
245	38	242	248	255
250	39	248	254	261
255	40	251	257	264
260	41	253,5	259,5	266,5
265	41,5	256,5	262,5	269,5
270	42	259	265	272
275	43	264	270	277
280	44	267	273	280
285	45	269,5	275,5	282,5
290	45,5	272	278	285
295	46	274,5	280,5	287,5
300	47	280	286	293
305	48	285,5	291,5	298,5
310	49	288	294	301
320	50	293	299	306
330	51	295,5	301,5	308,5

**REIKALAVIMAI PAGRINDINĖMS MEDŽIAGOMS (TECHNINĖS  
CHARAKTERISTIKOS)**

2 lentelė

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametro pavadinimas</b>	<b>Dimensija</b>	<b>Rodiklio reikšmė</b>	<b>Bandymų metodo žymuo</b>
<b>Bendri reikalavimai avalynei</b>				
1.	Atsparumas sąlyčiui su karštu paviršiumi		simbolis HRO	EN ISO 20344 , punktas 8.9 arba lygiavertis
2.	Atsparumas vandeniui		simbolis WR	EN ISO 20344 punktas 5.18 arba lygiavertis
3.	Atsparumas slydimui		simbolis SR	EN ISO 20344 punktas 5.14 arba lygiavertis
4.	Atsparumas degalams ir alyvai	≤ 2,5 %	simbolis FO	EN ISO 20344 punktas 8.8 arba lygiavertis
5.	Šilumos izoliacija (temperatūros pokytis)	°C	Simbolis HI ≤ 14,0	EN ISO 20344 punktas 5.15 arba lygiavertis
6.	Šalčio izoliacija (temperatūros pokytis)	°C	Simbolis CI ≤ 10,0	EN ISO 20344 punktas 5.16 arba lygiavertis
7.	Energijos absorbcija kulno srityje	J	≥ 30	EN ISO 20344 punktas 5.17 arba lygiavertis
8.	Čiurnos apsauga		Simbolis AN	EN ISO 20344 punktas 5.21 arba lygiavertis
<b>Reikalavimai viršaus odai (spalva artima Pantone 18-1027 TPX)</b>				
11.	Storis	mm	2,0 – 2,2	EN ISO 2589 arba lygiavertis
12.	Plėšimo apkrova (dvigubas kraštas)	N	≥ 300	EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis
13.	Vandens prasiskverbimo laikas	min	≥ 360	EN ISO 20344 punktas 6.13 arba lygiavertis
14.	Vandens garų pralaidumas	mg/cm <sup>2</sup> h	≥ 7,0	EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis
<b>Reikalavimai liežuvio, viršutinės aulo detalės ir kulno odai (spalva artima Pantone 19-1218 TPX)</b>				

15.	Storis	mm	1,1 – 1,3	EN ISO 2589 arba lygiavertis
16.	Atsparumas lankstymui, be pluošto sutrūkinėjimo Sausai Šlapiai	sūkliai	$\geq 100\ 000$ $\geq 50\ 000$	EN ISO 5402-1 arba lygiavertis
17.	Vandens garų pralaidumas	mg/cm <sup>2</sup> h	$\geq 9,0$	EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis
18.	Vandens prasiskverbimo laikas	min	$\geq 360$	EN ISO 20344 punktas 6.13, EN ISO 5403-1 arba lygiavertis
19.	Plėšimo apkrova (dvigubas kraštas)	N	$\geq 100$	EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis
<b>Pamušalas</b>				
20.	Storis	mm	1,3 ± 0,1	nurodyti
21.	Bazinis svoris	g/m <sup>2</sup>	$\leq 360$	nurodyti
22.	Plyšimo jėga	N	$\geq 80$	EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis
23.	Vandens garų pralaidumas	mg/cm <sup>2</sup> h	$\geq 30$	EN ISO 20344 punktas 6.8, EN ISO 14268 arba lygiavertis
24.	Atsparumas dilinimui sausai šlapiai	sūkliai	$\geq 200\ 000$ $\geq 100\ 000$	EN ISO 20344 punktas 6.12, EN ISO 12947-2 arba lygiavertis
<b>Liežuvio pamušalas, aulo viršutinės dalies pamušalas</b>				
25.	Megztas poliesterio audinys	g/m <sup>2</sup>	$\leq 210$	
26.	Plyšimo jėga	N	$\geq 17$	EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis
27.	Vandens garų pralaidumas	mg/cm <sup>2</sup> h	$\geq 50$	EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis
28.	Atsparumas dilinimui Sausai Šlapiai	sūkliai	$\geq 100\ 000$ $\geq 50\ 000$	EN ISO 20344 punktas 6.12 arba lygiavertis
<b>Vidinė kulno medžiaga</b>				
29.	Storis	mm	1,1-1,3	EN ISO 2589 arba lygiavertis

30.	Plyšimo jėga	N	$\geq 30$	EN ISO 20344 punktas 6.3 arba lygiavertis
31.	Vandens garų pralaidumas	mg/cm <sup>2</sup> h	$\geq 10$	EN ISO 20344 punktas 6.6, EN ISO 14268 arba lygiavertis
32.	Atsparumas dilimui Sausai Šlapiai	sūkliai	$\geq 500\ 000$ $\geq 170\ 000$	EN ISO 20344 punktas 6.12, EN ISO 12947-2 , arba lygiavertis
<b>Išimamas įdėklas</b>				
33.	Vandens sugertis	mg/cm <sup>2</sup>	$\geq 220$	EN ISO 20344 punktas 7.2 arba lygiavertis
34.	Vandens desorbcija	%	$\geq 99$	EN ISO 20344 punktas 7.2 arba lygiavertis
35.	Atsparumas dilinimui Sausai Šlapiai	sūkliai	$\geq 200\ 000$ $\geq 100\ 000$	EN ISO 20344 punktas 6.12, EN ISO 12947-2 , arba lygiavertis
<b>Įdėklas karštam klimatui (perforuotas)</b>				
36.	Vandens sugėrimas	mg/cm <sup>2</sup>	$\geq 200$	EN ISO 20344 punktas 7.2 arba lygiavertis
37.	Vandens desorbcija	%	$\geq 99$	EN ISO 20344 punktas 7.2 arba lygiavertis
38.	Atsparumas dilinimui Sausai Šlapiai	sūkliai	$\geq 350\ 000$ $\geq 80\ 000$	EN ISO 20344 punktas 6.12, EN ISO 12947-2 , arba lygiavertis
<b>Noselės dalis (termoplastikas/poliesteris arba lygiavertė medžiaga )</b>				
39.	Storis	mm	1,1 – 1,3	nurodyti
40.	Svoris	g/m <sup>2</sup>	1000 – 1100	nurodyti
<b>Padas (guminis padas) (artimas Pantone 19-1101 TPX)</b>				
41.	Protektoriaus gylis	mm	$\geq 5,0$	EN ISO 20344 punktas 8.2 arba lygiavertis
42.	Plyšimo jėga	kN/m	$\geq 20$	EN ISO 20344 punktas 8.3 arba lygiavertis
43.	Atsparumas dilimui	mm <sup>3</sup>	$\leq 120$	EN ISO 20344 punktas 8.4 arba lygiavertis

### III. Ženklinimas, pakavimas ir priėmimas

31. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai, kurie yra pagrindas priimant gaminius.
32. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:
  - du identiškus gaminius;
  - naudojimo/priežiūros instrukciją suderinimui, kurioje turi būti aprašytos gaminio savybės, paskirtis, pateikta informacija, kaip teisingai apsiauti, avėti batus ir kaip tinkamai juos prižiūrėti (instrukcija turės būti pridėta prie kiekvienos batų poros arba gali būti pateikta QR kodu batų ženklavimo etiketėje);
  - gaminio techninį aprašymą su dokumentais (tyrimų protokolais, sertifikatais, gamintojo patvirtinimais ir pan.), patvirtinančiais gaminio siuvime panaudotų medžiagų (odos, furnitūros ir t.t.) atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytiems reikalavimams.
33. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.
34. Avalynė žymima etiketė ant bato liežuvio, aulo vidinės pusės ar kitoje matomoje vietoje kurioje nurodoma :
  - dydis (dydžio žymėjimas derinamas darbinio pavyzdžio derinimo metu);
  - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
  - sutarties data ir numeris;
  - prekės partijos ir siuntos indeksas;
  - pagaminimo data.
35. Etiketė turi būti patikima, ženklavimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
36. Avalynė pakvojama poromis į dėžutes. Dėžutės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams su vėdinimo angelėmis (mažiausiai 3). Kiekvienoje dėžutėje turi būti priežiūros instrukcija, dėžutė turi būti paženklinta etikete, kurioje nurodoma:
  - tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
  - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
  - importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
  - gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
  - dydis (dydžio žymėjimas derinamas darbinio pavyzdžio derinimo metu);
  - sutarties data ir numeris;
  - prekės partijos ir siuntos indeksas;
  - pagaminimo data.
  - NSN kodas.
37. Dėžutės sudedamos į kartono dėžes. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams. Kiekvienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio avalynė. Kartoninės dėžės ženklamos etiketėmis, kuriose nurodoma:
  - tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
  - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
  - importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
  - gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
  - dydis;
  - kiekis;
  - sutarties data ir numeris;
  - prekės partijos ir siuntos indeksas;
  - pagaminimo data.
  - NSN kodas.

38. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą);
- dydis;
- dėžių kiekis;
- gaminių kiekis vienoje dėžėje;
- bendras gaminių kiekis europaletėje;
- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

39. Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

40. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės gamintojo atitikties deklaracija pagal EN ISO/IEC 17050-1(ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį ir dokumentai (laboratorinių bandymų protokolai, gamintojo techniniai aprašymai ir kt.), patvirtinantys prekių atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytiems reikalavimams.

41. Avalynė priimama pagal patvirtintą darbinį pavyzdį. Abu poros batai turi būti vienodo dydžio, modelio ir pagaminti iš tų pačių medžiagų, batams gaminti naudojamos medžiagos poroje neturi skirtis. Pirkėjas atsitiktinės atrankos tvarka iš pasirinktos prekių partijos tikrina prekių kokybę bei pagal sutarties sąlygas gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti bandymų rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa prekių partija.

Priedas

